

CONTROL DE HORMIGÓN Tramo C2 - ESTADÍSTICA PROVEEDOR LOMAX

HORMIGON H 21 - FC 400

Código:

07400F4P16 - Hormigón Gunitado con FC 400

Ens. en ITH.

CIRSOC 201, PTO 6.6.2.2.

Resistencia Característica Especificada (Mpa)	σ'_{bk}	21	Para hormigones tipo H II	FORMULARIO F 03 G Versión 0
Resistencia de referencia media móvil (Mpa)	1a Condición	26		
Resistencia de referencia valor individual (Mpa)	2a Condición	17,85		

Nº de Remito	Fecha de colado	Tipo de Hº	Estructura llenada	HORMIGÓN EN ESTADO FRESCO				RESISTENCIA A 7 DÍAS			RESISTENCIA A 28 DÍAS						1º CONDICIÓN	2º CONDICIÓN	Observaciones	
				Asentamiento Inicial (cm)	Asentamiento final (cm)	P.U.V. (Kg/m³)	Contenido de aire (%)	Nº de probeta	Fecha de Ensayo	Resistencia a 7 días (MPa)	Fecha de Ensayo	Nº de probeta	Resistencia 1 a 28 días (MPa)	Nº de probeta	Resistencia 2 a 28 días (MPa)	Resistencia Promedio σ'_{bi}				Media móvil de 3 σ'_{bmi}
16951	03/12/15	H 21	Santa y Pueyrredon - Avance de ventilacion 3º Pase	10	18	2280	-	4138	10/12/15	40,40	31/12/15	4139	45,44	4140	47,80	46,62	46,32	Cumple	Cumple	
17207	14/01/16	H 21	Pueyrredon y Santa Fe - Cercha de galeria - REA L/Norte	11	18	2275	-	4141	21/01/16	39,06	11/02/16	4142	45,18	4143	43,98	44,58	45,61	Cumple	Cumple	
17286	20/01/16	H 21	Rampa Azcuenaga - Cercha - Pr. 9633,37	7,5	17	2289	-	4144	27/01/16	39,94	17/02/16	4145		4146						
17305	21/01/16	H 21	Rampa Azcuenaga - Cercha - Pr. 9634,80	10	17	2293	-	4147	28/01/16	36,35	18/02/16	4148		4149						
17342	25/01/16	H 21	Rampa Azcuenaga - Cercha - Pr. 9636,30	10	16	2289	-	4150	01/02/16	44,46	22/02/16	4151		4152						
17370	26/01/16	H 21	Rampa Azcuenaga - Cercha - Pr. 9637,80	10	18	2289	-	4153	02/02/16	40,37	23/02/16	4154		4155						
17402	27/01/16	H 21	Rampa Azcuenaga - Cercha - Pr. 9640,80 - 9642,30	9	17	2282	-	4156	03/02/16	43,38	24/02/16	4157		4158						
17429	29/01/16	H 21	Rampa Azcuenaga - Cercha - Pr. 9646,80	9	17	2275	-	4159	05/02/16	37,51	26/02/16	4160		4161						
17470	02/02/16	H 21	Rampa Azcuenaga - Cercha - Pr. 9651,30	9	17	2279	-	4162	09/02/16	42,75	01/03/16	4163		4164						
17472	02/02/16	H 21	Santa Fe y Pueyrredon - Tabique - REA	8	17	2282	-	4165	09/02/16	38,86	01/03/16	4166		4167						
17507	04/02/16	H 21	Rampa Azcuenaga - Cercha - Pr. 9654,80	9	16	2289	-	4168	11/02/16	39,96	03/03/16	4169		4170						

Gráfico de dispersión - Lomax
Resultados a 28 días FC 400

Resistencia característica especificada= 21 Mpa
Resistencia de referencia valor individual= 17,85 Mpa
Resistencia de referencia móvil de 3 σ'_{bmi} = 24 Mpa

